



Technisch merkblad  
Artikelnummer 225005

# Primer

Epoxyprimer voor horizontale toepassingen

## Producteigenschappen

Primer is een zuivere 2 componenten epoxy primer.  
Component A: epoxyhars van het type A/F  
Component B: gemodificeerd polyamide - epoxyverharder

## Toepassing

Primer wordt gebruikt als primer of hechtlaag bij o.a.:

- SL
- EM
- Epocoat

## Verwerking

Vorbereiding van de ondergrond:

De ondergrond dient zuiver, droog, stof- en vetvrij, draagkrachtig en goed samenhangend te zijn.  
Cementhuid en vetresten dienen verwijderd te worden. De ondergrond dient gevrijwaard te zijn van dampspanning.  
Holten in de vloer moeten opgevuld worden.

Verwerking:

Primer wordt aangemaakt door de voorgedoseerde componenten A en B te mengen tot de massa homogeen wordt.  
Primer wordt met een borstel, rol of aftrekker aangebracht.

## Technische gegevens

Kleur:	geel
Verwerkingstijd bij 20 °C:	30 minuten
Droogtijd:	± 8 uren

### Opmerking:

De optimale omgevingstemperatuur bedraagt 16°C. Een lagere temperatuur zal een langere doorharding tot gevolg hebben. De omgevingstemperatuur dient altijd meer dan 10 °C te zijn.

## Reinigen gereedschap

Met Clean 1.

## Voorzorgsmaatregelen

Huidcontact vermijden  
Vóór het roken of eten handen wassen met water en zeep  
Goede ventilatie van de ruimte voorzien

## Verpakking, verbruik en opslag

**Verpakking:**

7 kg

**Verbruik:**

± 0,3 kg/m<sup>2</sup>

**Opslag:**

1 jaar in gesloten verpakking en vorst-vrij bewaren.

## Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.  
**U bent in het bezit van onze algemene verkoopsvoorwaarden (VVVF).**  
**Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.**