



Fiche Technique
Article n° 225005

Primer

Primer époxy pour applications horizontales.

Domaine d'application

Primer sert comme primer pour :

- SL Deco
- EM
- Epocoat
- Metalufloor
- Granito
- Epoxychape

Propriétés

Primer est un primer époxy pur à 2 composants.

- composant A : résine époxy du type A/F
- composant B : durcisseur polyamide modifié

Mise en oeuvre

Préparation du support :

Le support doit être propre, sec, sans poussière ni graisse, portant et bien cohérent.

Ecarter la peau de ciment et les restes de graisse. Le support doit être sans tension de vapeur. Boucher les cavités dans le support.

Traitement :

FTB Primer s'obtient en mélangeant les composants pré dosés A et B jusqu'à l'obtention d'une masse homogène.

Appliquer Primer à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'une raclette.

Remarque :

La température ambiante idéale est de 16°C. En cas d'une température inférieure, le durcissement peut prendre plus de temps. La température ambiante doit toujours être au-dessus de 10°C.

Caractéristiques techniques

Couleur:	jaune
Temps de traitement à 20°C:	30 minutes
Durcissement:	± 8 heures

Outils et nettoyage

Avec Clean 1

Précautions

Eviter le contact avec la peau.
Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon avant de fumer ou de manger.

Assurer une bonne ventilation lors de la préparation et de l'application des produits.

Emballage, consommation, stockage

Emballage:

7 kg

Consommation:

env. 0,25 kg/m²

Stockage:

1 an en conditionnement fermé et à l'abri du gel

Sécurité, écologie, élimination

Pour détails concernant la sécurité lors du transport, le stockage et la manipulation, ainsi que l'élimination et l'écologie, voir la Fiche de Données de Sécurité en vigueur.

Les indications contenues dans cette Fiche Technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes. L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur. Les indications dépassant le contenu de la présente Fiche Technique exigent la confirmation écrite de la maison mère. Nos conditions générales sont d'application permanente. La présente Fiche Technique annule et remplace les précédentes.

225005 (040608)